

Fiche technique

Spectral PLAST

Mastic pour matières plastiques

Mastic à deux composants pour matières plastiques

Betox 50PC

PRODUITS ASSOCIÉS

Durcisseur

PROPRIÉTÉS

- Très élastique
 - Mou
- Résistant aux chocs
- Excellente adhérence
à la plupart des matières plastiques
(à l'exception de PE, PTFE et de leurs mélanges)

SUBSTRAT	
Matières plastique à l'exception de PE et PTFE	Dégraissier, poncer à sec P120 ÷ P180, dégraissier.
Vieux revêtements de vernis	Dégraissier, poncer à sec P220 ÷ P280, dégraissier.
Acier	Dégraissier, poncer à sec P80 ÷ P120, dégraissier.
Acier zingué	Dégraissier, matter avec un non-tissé abrasif, dégraissier.
Aluminium	Dégraissier, matter avec un non-tissé abrasif, dégraissier.
Primaires acryliques à 2 composants.	Dégraissier, poncer à sec P220 ÷ P280, dégraissier.
UNDER 385	De 30 minutes à 12 heures à 20°C : sans ponçage. Plus de 12 heures : dégraissier, poncer à sec P220 ÷ P280, dégraissier.
Remarque: Ne pas appliquer le mastic directement sur un terrain réactif (wash primer), sur un composant acrylique ou à base de nitrocellulose.	
PROPORTIONS DU MÉLANGE	
	Par poids
	Spectral PLAST DURCISSEUR
	100 g 2 g
TENEUR EN COMPOSÉS ORGANIQUES VOLATILS	
COV II/B/b limite*	250 g/l
COV réel	90 g/l
* Pour un mélange prêt à l'application selon la directive 2004/42/CE	
CONDITIONS D'APPLICATION	
Il est recommandé d'appliquer le mastic à une température supérieure à +10°C.	
APPLICATION	
	Dégraissier et poncer la surface.
	Dégraissier avec Spectral EXTRA 785 ou Spectral PLAST 815.
	Mélanguez bien les composants jusqu'à obtenir une couleur uniforme. Observer la quantité nécessaire de durcisseur. Il est recommandé d'utiliser un doseur pour mastic afin d'obtenir les proportions correctes des composants.
	Mastiquer. L'épaisseur de la couche ne doit pas dépasser 3 mm.

	5 ÷ 8 minutes/ 20°C	
TEMPS DE DURCISSEMENT		
	20°C	60°C
	30 ÷ 45 minutes	10 minutes
ATTENTION : Les temps de durcissement se réfèrent aux températures des différents éléments.		
SÉCHAGE À LA LAMPE À RAYONNEMENT INFRAROUGE		
	Distance Temps en fonction du type et de la puissance de la lampe	Respecter les recommandations du fabricant de l'équipement. Environ 5 minutes.
SZLIFOWANIE		
	Initial (grossier)	P120 ÷ P180
	De finition	P180 ÷ P240
COULEUR		
Gris		
NETTOYAGE DE L'ÉQUIPEMENT		
Un diluant pour produits à base de nitrocellulose.		
CONDITIONS DE STOCKAGE		
Conserver dans un endroit frais et sec, à l'écart de toute source d'ignition et de chaleur. Éviter l'exposition au soleil.		
DATES LIMITES D'UTILISATION		
Spectral PLAST	24 mois/20°C	
DURCISSEUR	18 mois/20°C	
SÉCURITÉ		
Voir la Fiche des caractéristiques.		
AUTRES INFORMATIONS		
Numéro d'enregistrement: 000024104. L'efficacité de nos systèmes est le résultat des recherches en laboratoire et de nombreuses années d'expérience. Les données contenues dans ce document sont conformes aux connaissances actuelles sur nos produits et leur utilisation. Nous garantissons la qualité à condition que nos recommandations soient respectées et que le travail soit effectué en conformité avec les principes de la bonne facture. Il est nécessaire d'effectuer une application d'essai du produit en raison du comportement potentiellement différent du produit au contact de différents matériaux. Aucune responsabilité n'est prise si le résultat final est influencé par des facteurs échappant à notre contrôle.		